

Примеры приготовления строительных смесей.

Выберите, пожалуйста, марку цемента и тип упаковки из предложенного списка

Марка цемента и тип упаковки: ЦЕМ I 42,5Н, 50 кг



Рекомендуемые рецептуры смесей на основе ЕВРОЦЕМЕНТ 500 ЭКСТРА

Компонент			ПЕСОК		ЩЕБЕНЬ		ВОДА
Бетон В 15 (М 200)	1	+	7,5	+	12	+	3,5
Кладочный раствор (М 150)	1	+	11	+	0	+	3,5
Штукатурная смесь (М 150)	1	+	14	+	0	+	3,5
Стяжка пола (М 200)	1	+	9	+	0	+	3

Рекомендуемые рецептуры смесей на основе ЕВРОЦЕМЕНТ 500 ЭКСТРА

Компонент			ПЕСОК		ЩЕБЕНЬ		ВОДА
Бетон В 15 (М 200)	1	+	4	+	7	+	2
Кладочный раствор (М 150)	1	+	6	+	0	+	1,5
Штукатурная смесь (М 150)	1	+	3	+	0	+	1,5
Стяжка пола (М 200)	1	+	5	+	0	+	1,5

Рекомендуемые рецептуры смесей на основе ЕВРОЦЕМЕНТ 400 ПЛЮС

Компонент			ПЕСОК		ЩЕБЕНЬ		ВОДА
Бетон В 15 (М 200)	1	+	6	+	12,5	+	3
Кладочный раствор (М 150)	1	+	9	+	0	+	3
Штукатурная смесь (М 150)	1	+	11	+	0	+	3
Стяжка пола (М 200)	1	+	9	+	0	+	2,5

Рекомендуемые рецептуры смесей на основе ЕВРОЦЕМЕНТ 400 ПЛЮС

Компонент			ПЕСОК		ЩЕБЕНЬ		ВОДА
Бетон В 15 (М 200)	1	+	6	+	12,5	+	3
Кладочный раствор (М 150)	1	+	9	+	0	+	3
Штукатурная смесь (М 150)	1	+	11	+	0	+	3
Стяжка пола (М 200)	1	+	9	+	0	+	2,5

Рекомендуемые рецептуры смесей на основе ЕВРОЦЕМЕНТ 500 СУЛЬФА

Компонент



ПЕСОК

ЩЕБЕНЬ

ВОДА

Бетон В 15 (М 200)	1	+	8	+	14,5	+	3,5
Кладочный раствор (М 150)	1	+	11,5	+	0	+	3
Штукатурная смесь (М 150)	1	+	13	+	0	+	3
Стяжка пола (М 200)	1	+	11,5	+	0	+	3

Рекомендуемые рецептуры смесей на основе ЕВРОЦЕМЕНТ 400 ПЛЮС

Компонент



ПЕСОК

ЩЕБЕНЬ

ВОДА

Бетон В 15 (М 200)	1	+	4,5	+	8	+	3
Кладочный раствор (М 150)	1	+	5,5	+	0	+	3
Штукатурная смесь (М 150)	1	+	6,5	+	0	+	3
Стяжка пола (М 200)	1	+	5,5	+	0	+	2,5

Рекомендуемые рецептуры смесей на основе ЕВРОЦЕМЕНТ 500 ЭКСТРА

Компонент



ПЕСОК

ЩЕБЕНЬ

ВОДА

Бетон В 15 (М 200)	1	+	8	+	15	+	3,5
Кладочный раствор (М 150)	1	+	11,5	+	0	+	3
Штукатурная смесь (М 150)	1	+	13	+	0	+	3
Стяжка пола (М 200)	1	+	11,5	+	0	+	3

Рекомендуемые рецептуры смесей на основе ЕВРОЦЕМЕНТ 500 ЭКСТРА

Компонент



ПЕСОК

ЩЕБЕНЬ

ВОДА

Бетон В 15 (М 200)	1	+	5,5	+	10,5	+	3
Кладочный раствор (М 150)	1	+	8	+	0	+	3
Штукатурная смесь (М 150)	1	+	9	+	0	+	3
Стяжка пола (М 200)	1	+	8	+	0	+	2,5

Рекомендуемые рецептуры смесей на основе ЕВРОЦЕМЕНТ 500 ЭКСТРА

Компонент



ПЕСОК


ЩЕБЕНЬ

ВОДА

Бетон В 15 (М 200)	1	+	8	+	14,5	+	3,5
Кладочный раствор (М 150)	1	+	11	+	0	+	3,5
Штукатурная смесь (М 150)	1	+	13	+	0	+	3,5
Стяжка пола (М 200)	1	+	11,5	+	0	+	3

Рекомендуемые рецептуры смесей на основе ЕВРОЦЕМЕНТ 500 ЭКСТРА

Компонент



ПЕСОК

ЩЕБЕНЬ

ВОДА

Бетон В 15 (М 200)	1	+	4	+	7	+	1,5
--------------------	---	---	---	---	---	---	-----

Кладочный раствор (М 150)	1	+	5	+	0	+	1,5
Штукатурная смесь (М 150)	1	+	6,5	+	0	+	1,5
Стяжка пола (М 200)	1	+	6	+	0	+	1,5

Рекомендуемые рецептуры смесей на основе ЕВРОЦЕМЕНТ 500 ЭКСТРА

Компонент	50кг	ПЕСОК	ЩЕБЕНЬ	ВОДА			
Бетон В 15 (М 200)	1	+	7	+	12	+	3,5
Кладочный раствор (М 150)	1	+	10	+	0	+	3,5
Штукатурная смесь (М 150)	1	+	11,5	+	0	+	3,5
Стяжка пола (М 200)	1	+	10,5	+	0	+	3

Рекомендуемые рецептуры смесей на основе ЕВРОЦЕМЕНТ 500 ЭКСТРА

Компонент	40кг	ПЕСОК	ЩЕБЕНЬ	ВОДА			
Бетон В 15 (М 200)	1	+	5,5	+	9,5	+	3
Кладочный раствор (М 150)	1	+	8	+	0	+	2,5
Штукатурная смесь (М 150)	1	+	10	+	0	+	3
Стяжка пола (М 200)	1	+	8,5	+	0	+	2,5

Рекомендуемые рецептуры смесей на основе ЕВРОЦЕМЕНТ 400 ПЛЮС

Компонент	50кг	ПЕСОК	ЩЕБЕНЬ	ВОДА			
Бетон В 15 (М 200)	1	+	6,5	+	12	+	3
Кладочный раствор (М 150)	1	+	10	+	0	+	3
Штукатурная смесь (М 150)	1	+	11,5	+	0	+	3
Стяжка пола (М 200)	1	+	10	+	0	+	2,5

Объем ведра - 10 литров.

Важно:

- перед добавлением воды следует тщательно размешать сухую смесь
- при приготовлении смеси необходимо учитывать фактическую влажность песка и щебня